



FISA TEHNICA SPUMA POLIESTER POLYESTER FOAM TECHNICAL DATA SHEET



Tip de spuma / Foam grade:	SF 455 MX	SF= Ester fara compusi condensabili SF= Fogging Free Ester M= Spuma urmareste proprietatile specifice si controlul calitatii pe care le cere industria auto M=The foam follows the specific properties and the quality control required by the Automotive Industry X=Spuma cu emisii scazute X=Foam with low emission			
Colori / Colours:	Alb / White				
Teste standard / Standard tests					
Densitate / Net density	Frecventa de testare / Testing frequency Fiecare sarja / Each batch 3 masuratori pe sarja / 3 measurements per batch	Standard / Standard EN ISO 845:2008	Min 39	Max 44	[Kg/m ³]
Duritate 40% / Hardness 40%	Fiecare sarja / Each batch	SR EN ISO 3386-1:2002/A1:2002	4	6,5	[KPa]
Rezistenta la tractiune / Tensile Strength	La 3 luni / Each 3 months	EN ISO 1798:2008	120	-	[KPa]
Alungire la rupere / Elongation at break	La 3 luni / Each 3 months	EN ISO 1798:2008	150	-	[%]
Rezistenta la compresiune 50% / Compression Set 50%	La 3 luni / Each 3 months	SR EN ISO 1856:2003/A1:2008	-	10	[%]
Ignifugare / Flammability	Fiecare sarja / Each batch	FMVSS 302	-	100	[mm/min]
Alte tipuri de teste / Others tests					
Miros / Odor		NVX15012	-		
Emisii / Emission			OK		
Fogging		DIN 75201			[mg]
Imbatranire 2 / Aging 2		NVC00001	-		[%]
Recomandari de utilizare / Recommended application					
Esterii auto sunt utilizati în industria auto pentru laminarea cu flacără și alte tehnologii de asamblare. De asemenea, pot fi utilizati într-o gamă largă de aplicații industriale generale / Automotive ester are used in the automotive industry for flame lamination and other assembling technologies. It can also be used in a wide range of general industrial applications					
Recomandari pentru roluire - deroluire / Recommendations for rolling - unrolling					
Sezon Cald / Warm Season					Se va determina / To be determined
Sezon Rece / Cold Season					Se va determina / To be determined
Tolerante standard Eurofoam / Eurofoam Standard tolerances					
Vezi Tolerante Standard Eurofoam - EUR-F-PS-0182/RO-EN pe www.eurofoam.ro/Specificatii tehnice / See the Eurofoam standard tolerances on www.eurofoam.ro/Technical Data Sheets					

Nota:
Caracteristicile fizico-mecanice mentionate in prezenta specificatie tehnica constituie datele de calitate contractuala ale produsului la momentul transferului riscului si anume la predarea acestuia catre cumparator. Aceste caracteristici sunt controlate pentru fiecare sarja de produs si/sau la intervale regulate, ca parte a programului Eurofoam de asigurare a calitatii. Niciuna dintre aceste date si/sau proprietati nu reprezinta o garantie din punct de vedere juridic ca produsul este adecvat pentru un anumit scop sau utilizare si, in consecinta, Eurofoam isi declina orice responsabilitate rezultata din aceasta.
Acest tip de spuma este tratat cu ignifugant.

Note:
The aforementioned data shall constitute the agreed contractual quality of the product at the time of passing the risk. The data are controlled at regular intervals as part of our quality assurance program. Neither these data nor the properties of product specimens shall imply any legally binding guarantee of certain properties or of fitness for a specific purpose. No liability of our can be derived therefrom.
This type of foam is treated with flame retardant.

Informatii Suplimentare:

Recomandari pentru pastrarea spumei flexibile din poliuretan

In conditii neutre de stocare, spuma flexibila din poliuretan poate fi pastrata pentru o perioada lunga de timp.

In general, nu este posibila o declaratie privind termenul minim de valabilitate, deoarece aceasta depinde de conditiile de depozitare.

Caracteristicile garantate ale spumei poliuretance flexibile in conditii de livrare vor fi neschimbate pe cat posibil, daca se vor respecta conditiile de depozitare prin utilizarea principiului FIFO:

- depozitarea in spatii bine ventilate
- protectia impotriva radiatiilor UV
- protectia impotriva umezelii si umiditatii aerului
- protectia impotriva solventilor si a substantelor volatile, deoarece acestea sunt absorbite de spumele poliuretance flexibile.

Informatii suplimentare pentru spumele adezivate

Spumele cu banda adeziva trebuie depozitate la temperatura camerei (20° C), umiditate normala (50-70%) si in absenta radiatiilor UV.

Spumele adezivate pot fi utilizate in conditii normale pe o perioada maxima de 1 an, in functie de tipul de adeziv aplicat. Mai jos sunt informatii in acest sens.

Adeziv din acrilic pur: 1 an

Adeziv din acrilic modificat: 1/2 an

Informatii suplimentare pot fi regasite in Fisele Tehnice aferente adezivului utilizat.

Temperatura de aplicare

Temperatura cea mai favorabila pentru utilizarea spumelor adezivate este in intervalul +18° C pana la +35° C.

Daca lipirea se face la temperaturi scazute, rezistenta initiala a lipirii va fi reduca.

Suprafetele materialelor pe care sunt lipite, trebuie sa fie uscate si curate. Condensarea umiditatii pe suprafetele pe care vor fi lipite (de exemplu, atunci cand sunt transportate obiecte reci intr-o incapere mai calda) trebuie evitata.

Materialele pe care vor fi lipite, trebuie sa fie fara urme de praf, grasimi, ulei si agenti de separare. Vopselele sau acoperirile de protectie trebuie indepartate sau stabilizate.

Intratinerea

Pentru curatarea spumei, se aplica un detergent pentru curatare uscata si se curata zona cu o laveta umeda pentru inlaturarea petelor.

Nu se utilizeaza produse de curatare lichide pentru ca pot deteriora spuma ireversibil.

Pentru curatarea suprafetelor pe care vor fi lipite, utilizati numai o carpa curata si un solvent compatibil cu materialele folosite.

Presiunea de contact ridicat promoveaza contactul total. Presiunea de contact (aproximativ 10-15 N / cm²) se aplica manual cu o rola sau o presa de suprafata.

Rezistenta completa a adezivului este atinsa numai dupa cel putin 24 de ore.

Lipirile trebuie realizate astfel incat sa nu apara nici o actiune de parchie. Orice stres de forfecare sau de intindere trebuie sa se poata raspandi pe intreaga suprafata adeziva. Tendintele continue de "peeling" afecteaza elasticitatea permanenta. Evitati stresul la marginile lui.

Suprafata finala

Lipirea produselor se realizeaza pe suprafete netede. Suprafetele aspre necesita o banda adeziva mai groasa.

Urmatoarele sunt exemple de materiale lipite fara probleme: metale, plastice de inalta energie (de exemplu ABS, policarbonat, PVC rigid), lemn neted, piatra si sticla.

Materialele plastice care contin plastifianti necesita o atentie deosebita. Plastifiantul poate provoca schimbari in structura adezivului cu impact pe rezistenta lipiturii care este afectata.

Sunt disponibile spume adezivate pentru majoritatea aplicatiilor, dar in cazul suprafetelor problematice (cum ar fi polietilena, polipropilena, plastice care contin lubrifianti, acoperiri cu pulbere si cauciuc), trebuie sa se efectueze testele corespunzatoare in prealabil.

Denegare de responsabilitate

Toate informatiile si recomandarile legate de utilizarea si aplicatiile practice sunt obtinute in urma experientelor practice.

Comparatorul este responsabil pentru determinarea, utilizarea in mod adecvat si specific a produsului achizitionat.

Pentru informatii si recomandari suplimentare va rugam sa consultati reprezentantii Eurofoam pentru vanzari.

[More information](#)

Recommendations for storage of polyurethane flexible foam.

Under neutral conditions of storage polyurethane flexible foam can be stored for a long-term period.

In general a statement of the minimum shelf life is not possible, as this is dependent on the storage conditions.

Warranted characteristics of flexible polyurethane foam in delivered conditions will be unchanged as far as possible, if following storage conditions will be observed by using the FIFO-principle:

- storage in well-ventilated indoor areas.
- protection against UV radiation
- protection against watery, humidity and air moisture
- protection against solvents and volatile substances, because these are absorbed by flexible polyurethane foams.

Additional information for self-adhesive foams

Foams with adhesive tape should be stored at room temperature (20°C), normal humidity (50-70%) and in absence of UV-radiation.

Adhesive foams can be used under normal conditions for a maximum of 1 year, depending on the type of adhesive applied. Below are information in this regard.

Pure acrylics - 1 year

Modified acrylics - 1/2 year

Additional information can be found in the Technical Data Sheets for the adhesive used.

Application temperature

The most favorable temperature for using adhesive foams is in the range of +18° C to +35° C.

If bonding is done at low temperatures, the initial bond strength will be reduced.

The surfaces of the materials to which they are bonded, must be dry and clean. Condensation of moisture on the surfaces to be glued (eg, when cold objects are transported into a warmer room) should be avoided.

The materials to be glued must be free of dust, grease, oil, and separation agents. Paints or protective coatings should be removed or stabilized.

Cleaning

To clean the foam, apply a dry cleaner and clean the area with a damp cloth to remove stains.

Do not use liquid cleaners as they can damage the foam irreversibly.

To clean the surfaces to be glued, use only a clean cloth and a solvent compatible with the materials used.

The high contact pressure promotes total contact. The contact pressure (approximately 10-15 N / cm²) is applied manually with a roller or surface press.

Full adhesive strength is only achieved after at least 24 hours.

Sticks must be made in such a way that no lever action occurs. Any stress of shearing or stretching must be able to spread across the entire surface. Continuous tendencies of "peeling" affect permanent elasticity. Avoid stress at his edges.

Surface finish

Product bonding is done on smooth surfaces. Rough surfaces require a thicker adhesive tape.

The following are examples of smooth glued materials: metals, high-energy plastics (eg ABS, polycarbonate, rigid PVC), smooth wood, stone and glass.

Plastics containing plasticizers require special attention. The plasticizer may cause changes in the adhesive structure impacting on the solder resistance that is affected.

Adhesive foams are available for most applications, but for problematic surfaces (such as polyethylene, polypropylene, plastics containing lubricants, powder and rubber coatings), the appropriate tests must be carried out in advance.

Denial of responsibility

All the information and recommendations related to the use and practical applications are obtained from practical experiences.

The buyer is responsible for determining, using appropriately and specifically the purchased product.

For additional information and recommendations, please contact Eurofoam Sales Representatives.