



## Fisa Tehnica Role Technical Data Sheet for Rolls

Denumire spuma Foam Name	Tip Type	Culoare Colour	Zi spumare Foaming date	Densitate Density	Duritate 40% Hardness 40%		Dimensiuni Dimensions								Spuma Ignifugata * Fire retardant foam *		
							Diametru Diameter	Grosime Thickness	Dimensiune conveior Conveyor dimension							Lungime ** Length **	
									mm (min-max) 0/+100 mm								
				kg/m <sup>3</sup>	KPa	N	mm (max)	mm (min-max) <=5.0 ±0.2 5.1-10.0 -0.2/+0.3 10.1-15.0 -0.2/+0.5 15.1-20.0 -0.2/+0.8 20.1-30.0 -0.2/+1.0 >=30.0 -0.2/+2.0	1.55	1.6	1.95	2.00	2.05	2.1	2.2	m (max) ±0.5m/rola	
<b>N1625</b>	<b>Eter</b>	WH	2	16	2.5	-	1200	2 - 50				X	X	X	X	560 - 22 2 mm - 50 mm	NU NO
<b>N1830</b>	<b>Eter</b>	WH	2	18	3	-	1200	2 - 50				X		X		560 - 22 2 mm - 50 mm	NU NO
<b>N2130</b>	<b>Eter</b>	WH	1	21	3	-	1200	2 - 50				X	X	X		560 - 22 2 mm - 50 mm	NU NO
<b>N2140K</b>	<b>Eter</b>	WH	3	21	-	160	1200	2 - 50			X	X	X	X		560 - 22 2 mm - 50 mm	NU NO
<b>N2335K</b>	<b>Eter</b>	WH	1	23	-	140	1200	2 - 50							X	560 - 22 2 mm - 50 mm	NU NO
<b>SF224</b>	<b>Ester</b>	DG	5.1	20 - 22.5	3.7 - 5.8	-	1200	2 - 50		X						560 - 22 2 mm - 50 mm	NU NO
<b>SF284 MD</b>	<b>Ester</b>	BL	5.1	24 - 27	3.3 - 4.6	-	1200	2 - 50				X				560 - 22 2 mm - 50 mm	DA YES
<b>SF304 MX</b>	<b>Ester</b>	WH	5.1	26 - 30	3 - 5	-	1200	2 - 50				X				560 - 22 2 mm - 50 mm	DA YES
<b>SF394 MD</b>	<b>Ester</b>	BL	5.1	34 - 38	3.6 - 5.4	-	1200	2 - 50			X					560 - 22 2 mm - 50 mm	DA YES
<b>SF455 MX</b>	<b>Ester</b>	WH	5.1	39 - 44	4 - 6.5	-	1200	2 - 50			X					560 - 22 2 mm - 50 mm	DA YES
<b>SF495 MD</b>	<b>Ester</b>	BL	5.1	43 - 48	4 - 6	-	1200	2 - 50			X					560 - 22 2 mm - 50 mm	DA YES

### Metode Testare Test Methods

Densitate	EN ISO 845:2008
Duritate	SR EN ISO 3386-1:2002/A1:2010; SR EN ISO 2439:2008

### Culori Disponibile Available Colors

WH	alb/white
DG	gri inchis/dark grey
BL	negru/black

### Zi Spumare Foaming Date

1	Luni/Monday
2	Marti/Tuesday
3	Miercuri/Wednesday
4	Joi/Thursday
5.1	Vineri - sapt. Impara/ Friday - uneven week
5.2	Vineri - sapt. Para/ Friday - even week

#### Nota/Note:

\* Pentru mai multe detalii, consultati Fisele Tehnice specifice fiecarui tip de spuma.

\*\* For more details, please consult the specific TDS for each type of foam.

\*\* Pentru detalii privind corespondenta intre grosimea si lungimea rolei, consultati Anexa 1.

\*\* For details of the correspondence between the thickness and length of the roller, see annex 1.

Caracteristicile fizico-mecanice mentionate in prezenta specificatie tehnica constituie datele de calitate contractuala ale produsului la momentul transferului riscului si anume la predarea acestuia catre cumparator.

Aceste caracteristici sunt controlate pentru fiecare sarja de produs si/sau la intervale regulate, ca parte a programului Eurofoam de asigurare a calitatii. Niciuna dintre aceste date si/sau proprietati nu reprezinta o garantie din punct de vedere juridic ca produsul este adecvat pentru un anumit scop sau utilizare si, in consecinta, Eurofoam isi declina orice responsabilitate rezultata din aceasta.

The aforementioned data shall constitute the agreed contractual quality of the product at the time of passing the risk. The data are controlled at regular intervals as part of our quality assurance program.

Neither these data nor the properties of product specimens shall imply any legally binding guarantee of certain properties or of fitness for a specific purpose. No liability of our can be derived therefrom.

## Correspondenta intre grosimea si lungimea rolei

<b>grosime mm</b>	<b>ml/rola</b>
2	560
3	375
4	280
5	225
6	190
7	160
8	140
9	125
10	112
11	105
12	95
13	86
14	80
15	75
16	70
17	66
18	63
19	60
20	57
21	53
22	51
23	49
24	47
25	45
26	44
27	42
28	40
29	39
30	38
31	36
32	35
33	34
34	33
35	32
36	31
37	30
38	29
39	29
40	28